

Tab. 10.11 Ausschlagsfestigkeit σ_A des Kerns von Regelgewinden unter Vorspannung (nach [10.4])

Festigkeitsklassen	σ_A in N/mm ²			
	<M 8	M 8 bis M 12	M 14 bis M 20	>M 20
4.6 und 5.6	50	40	35	35
8.8 bis 12.9	60	50	40	35
10.9 und 12.9 schlussgerollt	100	90	70	60